

RAPPORTO DI PROVA

261729 / 1

Ricevimento campione: 21/11/18
Esecuzione prova: 05/12/18
Emissione rapporto: 06/12/18

ARMONY FLOOR S.R.L.
VIA PIANE 30
47853 CORIANO (RN)
ITALIA

Denominaz. campione: Engineered finished oak flooring

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo della gas analisi prova singola EN ISO 12460-3:2015

Spessore	mm	15,2
Umidità	%	7,2
Massa volumica	kg/m ³	Non dichiarata
Dimensioni provini	mm	(400 x 50) ± 1 mm

Tipo di pannello	Parquet
Data di produzione	Non dichiarata
Campionamento	Eseguito dal richiedente
Data di campionamento	Non dichiarata
Luogo e stato del campione	Non dichiarato
Informazioni aggiuntive	Finitura: UV
Condizionamento	Non previsto

Risultati della prova

mgHCHO/(m ² h)	2,3 ± 0,2 (*)
---------------------------	---------------

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m² h)

* L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k=2 (pari ad un intervallo di confidenza di circa il 95%)

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Glavon